



TEXOUT

TENTMESH

SCREEN TEXTILES

TIPOLOGIA

Rete con una costruzione mista di piattina e filo in HDPE stabilizzato UV.

CARATTERISTICHE

Blocca dal 91% al 98% dei raggi UV (a seconda del colore).
Blocca dal 77% al 96% dei raggi del sole (a seconda del colore).
Grazie alla costruzione tessile è molto stabile dimensionalmente.
Privo di additivi tossici al piombo.
Garanzia 10 anni per il degrado con i raggi UV. Disponibile anche in versione ignifuga (cod. 8022).

UTILIZZI

Strutture tensionate leggere, vele ombreggianti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Lavare con detergente neutro IRISUN APCO CLEANER, privo di abrasivi, sciolto in acqua tiepida (max 50°C). Evitare sostanze acide, basiche e solventi alogenati.
Il mezzo più indicato per il lavaggio è l'utilizzo di idropulitrice ad acqua su telo smontato e disteso in piano.
Risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare accuratamente prima di rimontare la tenda.

TPOLOGY

Tentmesh is a Uv stabilized HDPE mesh.

FEATURES

According to colour it gives an average protection against Uv between 91 and 98% and blocks sunrays from 77 up to 96%. Thanks to its specific construction, it has a very high dimensional stability. Lead free. 10-year-warranty against UV. Available also in flame retardant version (cod. 8022).

APPLICATIONS

Light tension-structures and sunshades.

CARE AND CLEANING

Remove heavy dirt with running water. Clean the fabric with a neutral Soap IRISUN APCO CLEANER (not abrasive) solved in warm water (max. 50°C). Avoid acidic or alkaline substances as well as halogenated solvents. The ideal method to clean the fabric is to use a pressure water jet cleaner after disassembling and laying the cover on a flat surface. Rinse thoroughly and dry well before reassembling the tent.

TPOLOGIE

Netz aus UV-beständigen, Flach- und HDPE-Garn.

EIGENSCHAFTEN

Reduziert UV-Strahlen zwischen 91% und 98 % (je nach Farbe).
Reduziert Sonnenstrahlen zwischen 77 % und 96% (je nach Farbe).
Höchst stabiles Netz dank entsprechender Gewebeeinstellung.
Ohne Bleizusätze. 10 Jahre Garantie für UV-Beständigkeit. Auch Schwer entflammbar (cod. 8022).

ANWENDUNGEN

Sonnensegel.

REINIGUNG UND PFLEGE

Entfernen Sie den überschüssigen Schmutz IRISUN APCO CLEANER mit warmem Wasser (Höchste Temperatur 50°C). Dann reinigen Sie das Gewebe mit neutralem Reiniger. Vermeiden Sie säurehaltige und basische Substanzen sowie halogenierte Lösemittel. Am besten reinigen Sie das Gewebe, indem Sie es auf einer flachen Oberfläche ausbreiten und es mit einem Wasserhochdruckreiniger reinigen. Spülen Sie gründlich und trocknen Sie gut ab.

TPOLOGIE

Grille en polyéthylène HDPE, stabilisé aux UV.

CARACTÉRISTIQUES

Le tissu peut bloquer entre 91% et 99 % des UV selon les coloris et filtrer entre 77 % et 96% de la luminosité selon les coloris. La stabilité dimensionnelle est exceptionnelle grâce à la texture spéciale de la toile. Ne contient pas de substances toxiques au plomb. Garantie 10 ans aux UV. Version ignifuge (cod 8022).

APPLICATIONS

Voiles d'ombrage, toiles tendues, structures légères.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Laver avec des détergents neutres IRISUN APCO CLEANER, sans substances abrasives et dilués dans de l'eau tiède (50°C maxi). Éviter le nettoyage avec substances acides, basiques et solvants halogénés. Il est conseillé de nettoyer la toile avec un nettoyeur haute pression à l'eau après avoir démonté la toile et étendu sur un plan horizontal. Rincer et laisser sécher avant de replacer la toile.



POLIETILENE
ALTA DENSITÀ
HD POLYETHYLENE



IGNIFUGO
FIRE RETARDANT



GRIGLIA
MESH



REACH



ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

Per la garanzia completa, visitare www.giovanardi.com/warranty.
For complete information about warranty visit www.giovanardi.com/warranty.
Für weitere Informationen über die Garantie besuchen Sie www.giovanardi.com/warranty.
Pour la garantie complète, visitez www.giovanardi.com/warranty.

COD. 8020



759 NATURAL



704 DESERT SAND



655 YELLOW



662 CHERRY RED



077 CAYENNE



088 CEDAR



617 OCHRE RED



611 RIVERGUM GREEN



078 BRUNSWICK GREEN




766 AQUATIC BLUE



735 NAVY BLUE



648 STEEL GREY



002 GUN METAL



969 CHARCOAL



631 BLACK

IGNIFUGO / FLAME RETARDANT



112 WHITE



705 BEIGE



804 MELANGE HAZELNUT

COD. 8022



649 GREY

COD. 8020
COD. 8022 IGNIFUGO

		IT	EN	DE	FR
Filato / Yarn / Garn / Fil	8020	HDPE Stabilizzato UV	UV Stabilized HDPE	HDPE UV Beständig	HDPE stabilisé aux UV
	8022	HDPE Stabilizzato UV	UV Stabilized HDPE	HDPE UV Beständig	HDPE stabilisé aux UV
Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur (ASTM D 5199)	8020	1,60 mm	1,60 mm	1,60 mm	1,60 mm
	8022	1,40 mm	1,40 mm	1,40 mm	1,40 mm
Peso tessuto / Weight / Gewicht / Poids (ASTM D 3776)	8020	ca 340 g/m ²	ca 340 g/m ²	ca 340 g/m ²	ca 340 g/m ²
	8022	ca 300 g/m ²	ca 300 g/m ²	ca 300 g/m ²	ca 300 g/m ²
Resistenza alla trazione Breaking strength Reisskraft Résistance à la traction (ASTM D5034)	8020	ordito: ca 90 DaN/5 cm trama: ca 210 DaN/5 cm	warp: ca 90 DaN/5 cm weft: ca 210 DaN/5 cm	Kette: ca 90 DaN/5 cm Schuss: ca 210 DaN/5 cm	chaîne: ca 90 DaN/5 cm trame: ca 210 DaN/5 cm
	8022	ordito: ca 92 DaN/5 cm trama: ca 164 DaN/5 cm	ordito: ca 92 DaN/5 cm trama: ca 164 DaN/5 cm	ordito: ca 92 DaN/5 cm trama: ca 164 DaN/5 cm	ordito: ca 92 DaN/5 cm trama: ca 164 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (ASTM D 2261)	8020	ordito: ca 22 DaN trama: ca 22 DaN	warp: ca 22 DaN weft: ca 22 DaN	Kette: ca 22 DaN Schuss: ca 22 DaN	chaîne: ca 22 DaN trame: ca 22 DaN
	8022	ordito: ca 17,6 DaN trama: ca 23,6 DaN	ordito: ca 17,6 DaN trama: ca 23,6 DaN	ordito: ca 17,6 DaN trama: ca 23,6 DaN	ordito: ca 17,6 DaN trama: ca 23,6 DaN
Resistenza alle temperature Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Résistance à la température	8020	+75°C / -30°C	+75°C / -30°C	+75°C / -30°C	+75°C / -30°C
	8022	+75°C / -30°C	+75°C / -30°C	+75°C / -30°C	+75°C / -30°C
Disponibilità Availability Verfügbarkeit Disponibilitè sur stock	8020	Standard	Standard	Standard	Standard
	8022	Standard	Standard	Standard	Standard
Altezza del tessuto / Roll width / Breite / Laize	8020	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
	8022	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Lunghezza rotolo / Roll length / Rollenlänge / Longueur de la pièce	8020	ca 40 m	ca 40 m	ca 40 m	ca 40 m
	8022	ca 32 m	ca 32 m	ca 32 m	ca 32 m
Allungamento Elongation Dehnung Allongement (ASTM D 5034)	8020	ordito: ca 134% trama: ca 94%	ordito: ca 134% trama: ca 94%	ordito: ca 134% trama: ca 94%	ordito: ca 134% trama: ca 94%
	8022	ordito: ca 111,7% trama: ca 58,1%	ordito: ca 111,7% trama: ca 58,1%	ordito: ca 111,7% trama: ca 58,1%	ordito: ca 111,7% trama: ca 58,1%
UV Block / UV Block / UV Block / UV Block	8020	91%-98,8%	91%-98,8%	91%-98,8%	91%-98,8%
	8022	88,5%-95%	88,5%-95%	88,5%-95%	88,5%-95%
Note Notes Hinweise Indications	8020 8022	Cucire a zig-zag per permettere una maggiore elasticità alla tensione. Per cucire il tessuto consigliamo l'uso di ago SUK e di filo SERAFIL.	A zigzag seam is recommended for more elasticity when stretched. We recommend to sew this material with SUK needle and SERAFIL thread.	Es empfiehlt sich eine Zickzacknaht für höhere Elastizität bei Spannung. Für das Gewebe empfehlen wir das Nähen mit dem Nadeltyp SUK und mit SERAFIL Fäden.	Nous recommandons une couture en zig zag pour obtenir une élasticité élevée sous tension. Nous recommandons la couture de toiles avec l'aguile SUK et le fil SERAFIL.
Ignifugazione / Flammability / Entflammbarkeit / Ignifugation	8022	BS 7837:1996 (EN) CSFM 1237 1 title 19 (USA) CLASS A (ASTM E-84 USA) JIS L1091:1999 Method A-1 (JP) JIS L1091:1999 Method A-3 (JP) B1 (DIN 4102, TEIL 1 DE) M1 (NF P 92-512:1986 FR)	BS 7837: 1996 (EN) CSFM 1237 1 title 19 (USA) CLASS A (ASTM E-84 USA) JIS L1091:1999 Method A-1 (JP) JIS L1091:1999 Method A-3 (JP) B1 (DIN 4102, TEIL 1 DE) M1 (NF P 92-512:1986 FR)	BS 7837: 1996 (EN) CSFM 1237 1 title 19 (USA) CLASS A (ASTM E-84 USA) JIS L1091:1999 Method A-1 (JP) JIS L1091:1999 Method A-3 (JP) B1 (DIN 4102, TEIL 1 DE) M1 (NF P 92-512:1986 FR)	BS 7837: 1996 (EN) CSFM 1237 1 title 19 (USA) CLASS A (ASTM E-84 USA) JIS L1091:1999 Method A-1 (JP) JIS L1091:1999 Method A-3 (JP) B1 (DIN 4102, TEIL 1 DE) M1 (NF P 92-512:1986 FR)



UTILIZZI

- strutture tensionate leggere
- vele ombreggianti

APPLICATIONS

- light tension-structures
- sunshades

ANWENDUNGEN

- Sonnensegel

APPLICATIONS

- voiles d'ombrage
- toiles tendues
- structures légères

COLLEZIONE 2018/2021 I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di $\pm 5\%$
COLLECTION 2018/2021 the a. m. technical data can vary according to production lots and are subject to a $\pm 5\%$ tolerance.
KOLLEKTION 2018/2021 Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von $\pm 5\%$
COLLECTION 2018/2021 Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de $\pm 5\%$.

Le caratteristiche tecniche sono riportate a scopo informativo per una corretta utilizzazione del prodotto; possono essere suscettibili di modifiche in linea con i progressi tecnologici e in funzione delle esigenze di fabbricazione. I dati menzionati sono valori indicativi calcolati in linea con i più importanti standard europei e americani. F.lli Giovanardi garantisce la conformità dei suoi prodotti alle normative vigenti e alle specifiche tecniche. L'acquirente si assume la responsabilità per l'errato, inadeguato, non conforme uso e applicazione dei prodotti; nonché per la messa in opera e l'installazione degli stessi in relazione alle normative, alle regole dell'arte e alle norme sulla sicurezza vigenti nei Paesi destinatari anche con riguardo agli eventuali diritti di terzi.

The technical specifications mentioned have a pure informative purpose and are meant for a correct application of the material. The data can be subject to changes according to technological advances and production needs. The mentioned data are indicative values calculated according to the most important European and American standards. F.lli Giovanardi guarantees the compliance of its products with the actual standards and with the technical specifications. The buyer takes his own responsibility for incorrect, unsuitable and non-compliant application of the products; as well as for its implementation and installation according to the existing regulations, proper work and security laws existing in the destination Countries with particular attention to eventual rights of third parties.

Die angegebenen technischen Daten dienen der korrekten Anwendung des Produktes. Sie können sich aufgrund von neuen Entwicklungen oder Produktionsbedürfnissen verändern. Die angegebenen Daten sind Richtwerte, entsprechend den wichtigsten europäischen und amerikanischen Standards. Die Firma F.lli Giovanardi gewährleistet die Konformität ihrer Produkte nach der geltenden Normen und technischen Spezifikationen. Der Käufer übernimmt die Verantwortung für den falschen, ungeeigneten Einsatz der Produkte, sowie die Installation derselben in Bezug auf die Normen, die in jenen Ländern gelten, in denen die Produkte eingesetzt werden. Dies gilt auch hinsichtlich eventueller Rechte Dritter.

Les caractéristiques techniques mentionnées sont à titre indicatif afin de permettre une bonne utilisation du produit. Elles peuvent être sujettes à changement en fonction des progrès de la technique et d'exigences de fabrication. Les données sont des valeurs indicatives, calculées conformément aux principales normes européennes et américaines. La société F.lli Giovanardi garantit la conformité de ses produits en fonction des usages et des normes en vigueur. L'acheteur assume la responsabilité d'une utilisation non conforme ou erronée du produit. Il doit assurer une mise en œuvre et une installation en conformité avec les normes, les règles de l'art et de sécurité en vigueur dans le pays destinataire ainsi qu'un éventuel droit de regard des tiers.

COD. 8020

COD. 8022 IGNIFUGO

GIOVANARDI

TEXOUT.COM | TEXOUT IS A BRAND OF GIOVANARDI | VILLIMPENTA | MANTOVA | ITALIA



Italian association of wood workers and furniture producers



Excellence for Outdoor Consortium



German association of fabrics for industry, indoor and outdoor sunprotection



German association of tarpaulin makers



British blind & shutter association



Industrial fabrics international association

DISTRIBUTION NETWORK

ITALY
F.LLI GIOVANARDI SNC
T +39 0376 572011
info@giovanardi.com
www.giovanardi.com

GERMANY
GIOFEX DEUTSCHLAND GMBH
T +49 371 5611553
info@giofex.de
www.giofex.de

FRANCE
GIOFEX FRANCE SAS
T +33 2 54030472
info@giofex.fr
www.giofex.fr

UNITED KINGDOM
GIOFEX UK LTD
T +44 1375 850035
info@giofex.co.uk
www.giofex.co.uk

SLOVAKIA
GIOFEX SLOVAKIA SRO
T +421 2 38101106
info@giofex.sk
www.giofex.sk

BULGARIA
GIOFEX BULGARIA EOOD
T +359 32 630065
info@giofex.bg
www.giofex.bg

POLAND
GIOFEX SPOLSKA Z.O.O.
T +48 887 503555
info@giofex.pl
www.giofex.pl

ROMANIA
POLYTEX COM SRL
T +40 213265535
office@polytex.ro
www.polytex.ro

MOROCCO
SUNTEXTILIS MAROC SARL
T +212 522608467
suntextilis@gmail.com
www.suntextilis-maroc.com

CHINA
SENSE INTERNATIONAL
T +86 186 01299820
info.gz@giovanardi.it

MEXICO
DISTRIBUIDORA VAGGI
T +52 55 6363 5870
info@vaggi.com.mx
www.vaggi.com.mx

Mehr Informationen finden Sie unter <https://www.sonnensegel-pina.de/>