

# ORCHESTRA

## Technisches Datenblatt



EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% spinndüsengefärbtes Acryl Sunacryl						
Ausrüstung	«Cleangard», schmutz und wasserabweisende Spezialausrüstung für Markisen						
Leinwandbindung	Leinwandbindung				ISO 7211-1		
Gewicht	290			g/m <sup>2</sup>	ISO 3801		
Materialdicke	0.64			mm	ISO 2286-3		
Breiten	120	165	200	250	320	cm	EN 1773
Schnittlängen	60	60	60	50	40	ml	

### WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	140	90		daN	ISO 13934-1
Reissdehnung	35	30		%	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	4	2.3		daN	ISO 13937-1
Steifigkeit	1250	880		mN	ISO 2493
Gesamt-Längenänderung unter Belastung	15	45		mm	ISO 13561
Rest-Längung ohne Last	6	25		mm	ISO 13561
Maßbeständigkeit	-3;+ 1	-1;+ 1		%	ISO 13561
Wassersäule (Schmerber)	> 370			mm	ISO 811
Abnahme der Wassersäule	< 15			%	ISO 13561
Spray Test	5			class /5	ISO 4920
Ölabweisende Eigenschaften	5			class /8	ISO 14419
Tear resistance 1000h	4			class /5	ISO 105 B04

### FARBBESTÄNDIGKEIT

UV-Beständigkeit - indoor	7-8			class /8	ISO 105 B02
Wetterbeständigkeit	4-5			class /5	ISO 105 B04
Reibechtheit (trocken)	5			class /5	ISO 105X12
Reibechtheit (feucht)	5			class /5	ISO 105X12

### VERWENDUNGSZWECKE

Garantie	10			Jahre	
Empfohlene Anwendungen	Fallarmmarkisen, Gelenkarmmarkisen, Korbmarkisen, Feststehender Sonnenschutz, Vorhänge für den Außenbereich, Pergolas, Wintergartenmarkisen, Sonnensegel				



*Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen.*

**Dickson-Constant GmbH - SAS (GmbH nach französischem Recht) mit einem, Stammkapital von € 12.640.000 - 381 347 970 RCS Lille Métropole**  
Lindenstrasse 20 - D-36037 Fulda - Deutschland  
Tél. : +49 (0)661 380 82 -0 - Fax : +49 (0)661 380 82-10 - [www.dickson-constant.com/de/DE](http://www.dickson-constant.com/de/DE)

Mehr Informationen auf <https://www.sonnensegel-pina.de/>